

# Uniform Plus

RS3010

| | |
|---|---|
| Formulējums | Uz ūdens bāzes |
| Kā to lieto | Pārklājums |
| Kur to lietot | Āra lietošanai, Iekštelpu lietošanai |
| Uz kādu objektu | Mēbeles, Žogi un norobežojumi, Rāmji un grīdlīstes, Logi un slēģi, Lapenes, dārza mājiņas un suņu būdas, Dārza mēbeles, Durvis, Ieejas durvis un priekšdurvis, Apšuvumi, Apšuvumi un boiserie, Āra sijas, Iekštelpu sijas |
| Materiāls | Keramika, Laminēts koks, Koks, Metāls, Plastmasa, Siena, PVC, Stikls, Pīts materiāls |
| Galīgais rezultāts | Pilnkrāsains |

## Drošības informācija

Kaitīgs ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. **Satur:** 2-METILIZOTIAZOL-3(2H)-ONS REAKCIJAS; MASA: 5-HLOR-2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONS AND 2-METIL-2H-IZOTIAZOL-3-ONS (3:1). Var izraisīt alerģisku reakciju. I Medicīniska padoma nepieciešamības gadījumā attiecīgā informācija ir norādīta uz iepakojuma vai etiķetes. Sargāt no bērniem. Pirms izmantošanas izlasīt etiķeti. Šis produkts satur mikroplastmasu. Lai samazinātu tās nonākšanu vidē: pirms lietošanas pārklājiet darba zonu, savāciet izlijušo produktu ar absorbējošu materiālu, nelejiet produktu kanalizācijā un pirms izmešanas neizskalojiet iepakojumu. Savāciet visu mazgāšanas ūdeni un nododiet to atkritumu savākšanas centrā. Izvairīties no izplatīšanas apkārtējā vidē. I Tukšais iepakojums jānogādā pārstrādes centrā aizvērts, ar oriģinālo vāciņu. Pārbaudiet savas pašvaldības noteikumus. ES robežvērtība šim produktam (kat. A/e): 130 g/l. Maksimālais GOS saturs šajā produktā: 55 g/l.

## Lietošanas jomas

Koks, metāls, plastmasa, PVC, stikls, keramika, tērauds, cinkota tērauda loksne, apmetums, ģipškartons. Lietošanai iekštelpās un āra apstākļos.

## Informācija

Uniform Plus ir balts, uz ūdens bāzes izgatavots daudzfunkcionāls gruntskrāsojums, kas satur akrila sveķus un ir piemērots uzklāšanai uz materiāliem, kurus ir grūti pārklāt, piemēram, durvīm, logiem, koka apšuvumiem un citiem materiāliem. Uzklājot uz koka, Uniform Plus darbojas kā prettanīnu līdzeklis, tādējādi apturot koka ekstraktīvo vielu, t. i., tanīnu un eļļainu vielu, migrāciju. Uniform Plus efektīvi nosedz kafijas, marķiera, pasteles, rūsas un veco pārklājumu traipus. Tiksotropiskās īpašības padara šo produktu īpaši piemērotu uzklāšanai vertikālās virsmās. RS3010 ir gatavs lietošanai, ja to uzklāj ar otu vai rullīti; ja to uzklāj ar smidzinātāju, to jāatšķaida ar ūdeni ne vairāk kā 10% reizes.

## Norādījumi

***Neapstrādāts koks.*** Noberzējiet ar smilšpapīru ar graudainību 150-180, notīriet virsmu no putekļiem un taukiem un uzklājiet 2-3 slāņus izstrādājuma. ***Apstrādāts koks.*** Noberzējiet ar smilšpapīru ar graudainību 180-240. Ja daļa pārklājuma slāņa ir atdalījusies,


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

pārliecinieties, ka tā ir pilnībā noņemta. Notīriet virsmu no putekļiem un taukiem, pēc tam uzklājiet Uniform Plus 2-3 slāņos. ***Citas virsmas.*** Pirms uzklāšanas notīriet virsmu no putekļiem un taukiem. Lai uzklāšana noritētu labāk, virsmu var nedaudz noslīpēt ar smilšpapīru ar graudainību 180-240 un uzklāt 2 vai 3 slāņus produkta. Lai apdarinātu sarūsējušas metāla virsmas, noņemiet rūsas ar smilšpapīru vai metāla suku. Uzklājiet pretkorozijas līdzekli, pēc tam uzklājiet Uniform Plus.

## Pārklāšana

Decogrip Solution RE20xx, Prestige sērija RBxxx0, grīdas segumu un mēbeļu virsmas pārklājums RPxx60.

## Iepakojums

2,5 L, 500 ml

## Īsa informācija

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Uzglabāšana<br>5 °C | Galīgais žūšanas laiks<br>24 h | Žūšanas laiks starp slāņiem<br>4-24 h | Pirms lietošanas labi samaisiet | Īpatnējais svars<br>1.3 ± 0.1 g/cm³ | 8.5 ± 1.0 |
| Gatavs lietošanai | Izturība<br>8–12 m²/L | Cietvielu saturs<br>58 ± 3 % | Krāsošana<br>10 °C | Viskozitāte<br>5000 ± 300 cP | Ota<br>Smidzinātājs<br>Rullis |

## Pieejamās krāsas

RS3010
**Balts**


Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A