

Exclusive Base

RX1000

Samenstelling	Op waterbasis
Waarvoor wordt het gebruikt?	Coating
Waar te gebruiken	Buiten, Binnen
Op welk voorwerp	Meubels, Hekken en omheiningen, Kozijnen en plinten, Ramen en luiken, Tuinhuisjes, tuinhuisjes en hondenhokken, Tuinmeubilair, Vaartuigen, Vloeren voor binnen, Vloeren en zwembadranden, Deuren, Voordeuren en toegangsdeuren, Gevelbekleding, Gevelbekleding en lambrisering, Balken voor buiten, Balken voor binnen
Materiaal	Hout
Eindresultaat	Zichtbare houtnerf

Veiligheidsinformatie

UFI

RX1000

UFI: **E3PN-80GH-D00U-047F**

Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. **Bevat:** 2-methylisothiazool-3(2h)-on; reaction mass of: α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl) propionyl-ω-hydroxypoly(oxyethylene) and α-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl-ω-3-(3-(2H-benzotriazol-2-yl)-5-tert-butyl -4-hydroxyphenyl); Reaction mass of Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl) sebacate and Methyl 1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidyl sebacate; 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on; 3-jood-2-propynylbutylcarbamaat. Beschermende handschoenen dragen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden. De lege verpakking moet gesloten, met de originele dop, naar een recyclagepark gebracht worden. Controleer de voorzieningen in uw gemeente. EU-grenswaarde voor dit product (cat. A/e): 130 g/L. Maximaal VOS-gehalte van dit product: 40 g/L.

Toepassingsgebieden

Buitenvloeren, terrasplanken, steigers, zwembadranden, leuningen.

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A

Informatie

Grondlaag voor vloeren van exotisch hout die worden afgewerkt met Exclusive 1 en 2. Ook geschikt voor verticale oppervlakken. Het voedt hardhout en filtert zonnestraling.

Gebruiksaanwijzing

Onbehandeld hout. Schuur de ondergrond met schuurpapier korrel 150, verwijder het schuurstof van het oppervlak en breng 1-2 lagen van het product aan. ***Gekleurd/geïmpregneerd hout.*** RX1000 kan worden aangebracht op hout dat is behandeld met kleurstoffen of houtbeitsen met een laag vastestofgehalte. Nadat het oppervlak is gereinigd, schuur je het met schuurpapier of Scotch-Brite. Verwijder vervolgens het schuurstof en breng 1-2 lagen van het product aan. ***Gecoat hout.*** Schuur het hout met schuurpapier met korrelgrootte 80-150 tot het weer in ruwe staat is. Reinig het oppervlak en breng 1-2 lagen van het product aan.

Overspuiten

Exclusive 1 RX50xx, Exclusive 2 RX20xx, Floor Prestige RB2x70.

Verpakkingen

750 ml

Korte informatie

Opslag 5 °C	Droogtijd tussen lagen 2-3 h	Goed mengen voor gebruik	Soortelijk gewicht 1.01 ± 0.03 g/cm³	8.5 ± 1.0	Gebruiksklaar
Rendement 12–20 m²/L	Vaste stofgehalte 15 ± 2 %	Overschilderen 3-4 h	Schilderen 10 °C	Kwast Spuitpistool Roller	

Beschikbare kleuren



RX1000
Transparant

Copyright © 2026 Renner Italia S.p.A